



ZAPRAWA POSADZKOWA CEMIX		Wyrób zgodny z PN-EN 13813:2003
ZASTOSOWANIE	Do wykonywania oraz naprawy tradycyjnych posadzek i cementowych podkładów podłogowych oraz różnego rodzaju warstwy wykładzinowe , przy grubościach nakładanej warstwy powyżej 25mm.	
WŁAŚCIWOŚCI	Zaprawa posadzkowa Cemix jest przeznaczona do wykonywania podkładów cementowych metodą tradycyjną, niepodlegającą ścieraniu pod różnego rodzaju warstwy wykładzin, przy grubościach nakładanych warstwy od 25mm. Można je stosować jako podkład w suchych pomieszczeniach budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz innej, jeżeli parametry techniczne zaprawy posadzkowej Cemix spełniają wymagania eksploatacyjne i wytrzymałościowe wymagane dla tych pomieszczeń.	
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	Nakładać wyłącznie na nośne podłoże, oczyszczone z pyłu, tłuszczu, olejów i innych substancji obniżających przyczepność oraz pozbawione warstw skorodowanych. Istniejące uszkodzenia należy wcześniej skuć i uzupełnić zaprawą wyrównującą Cemix. Przed nałożeniem zaprawy powierzchnię podłoża zmoczyć wodą.	
SPOSÓB UŻYCIA	Przygotowanie i sposób użycia: Wymieszać z wodą do uzyskania jednorodnej masy w proporcjach 4,4-4,6 wody na 25kg suchej masy. Zaprawa nadaje się do użycia bezpośrednio po wymieszaniu i zachowuje właściwości użytkowe przez 1 godzinę. Zaprawę po ułożeniu rozprowadza się pomiędzy wypoziomowanymi listwami za pomocą łat prowadzonych ruchami ukośnymi zbierając jej nadmiar. Zaleca się stosowanie łat wibracyjnych. Powierzchnię posadzki po 3-4 godzinach należy zatrzeć i wygładzić pacą. Równomiernie wykonana grubość posadzki nie powinna być mniejsza od 2,5 cm i większą od 5 cm. Prace wykonywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Świeżą posadzkę należy chronić przed nadmiernym wysychaniem przez zraszanie wodą i przykrycie folią. W korzystnych warunkach termicznych nośność podkładu wystarczającą do chodzenia zapraw uzyskuje po 24h, zaś wymaganą nośność eksploatacyjną po 14 dniach..	



PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	<p>Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, na paletach w suchych pomieszczeniach. Okres przydatności wynosi 9 miesięcy od daty produkcji.</p> <p>Warunki gwarancji: Stosować ściśle według zaleceń producenta oraz sztuki budowlanej. Zachować oryginalne opakowanie i przedstawić rachunek zakupu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem. Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne stosowania produktu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP</p>
NARZĘDZIA	<p>Mieszadło, betoniarka, paca ze stali nierdzewnej Po skończonej pracy narzędzia umyć w wodzie</p>
OPAKOWANIE	<p>Zaprawa pakowana w worki 25kg. na palecie 48szt</p>
WYDAJNOŚĆ	<p>Średnie zużycie zaprawy posadzkowej CEMIX wynosi około 100kg (4 worki) na 1m² podkładu podłogowego przy grubości warstwy 50mm. Zużycie może zmieniać się w zależności od stopnia nierówności podłoża.</p>
TEMPERATURA PRACY	<p>Temperatura powietrza: od + 5 °C do + 25 °C Temperatura podłoża: od + 5 °C do + 25 °C</p>
DANE TECHNICZNE Patrz Deklaracja Właściwości Użytkowych	

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu, znajdują się w Karcie Charakterystyki.